AODISI

FIRE TECHNOLOGY

产品资料与销售咨询

PRODUCT DOCUMENTATION & SALES CONTACT

PYROGUARD Marine A60 - Technical Data Sheet-de

澳迪斯防火科技（廊坊）有限公司

Aodisi Fire Technology (Langfang) Co., Ltd.

销售及选型联系 / Sales & product enquiries

19931333348

492048031@qq.com

www.gmfireproof.com

以上为销售联系信息，不替代安全数据表中的应急联系电话。
原始技术内容及制造商、检测机构和证书签发信息见后续资料页。


Sales contact only; emergency contacts in safety data sheets remain applicable.
Original technical, manufacturer and certification details follow.

Pyroguard Marine

- **T-A60/25-3**

EN14449 LAMINATED SAFETY GLASS
FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). INTERNATIONAL CODE FOR APPLICATION OF FIRE TEST PROCEDURES





Fire resistance A60 | Toughened glass | Weight 54 kg/m³ | Sound reduction 42 dB | Impact resistance 1B1 | Light transmission 75% | Reaction to fire A2-s1,d0 | Temp range -10°C/+45°C | Attack resistance P1A

CHARACTERISTICS	T-A60/25-3
FIRE RESISTANCE (IMO RES. A754(18))	A60
GLASS PRODUCTION SIZE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
THICKNESS AND TOLERANCE (mm)	25 (-1/+2)
WEIGHT (kg/m²)	54
Rw (C;Ctr) SOUND REDUCTION (EN 140-3)	42 (-2;-3)
Tv LIGHT TRANSMISSION (EN 410) (%)	75
Ug VALUE (EN 673) W/m²K	5.1
g VALUE (EN 410)	0.62
TEMPERATURE RANGE (°C)	-10/+45
REACTION TO FIRE (EN 13501-1)	A2-s1,d0
ATTACK RESISTANCE (EN 356)	P1A
IMPACT RESISTANCE (EN 12600)	1B1
UV STABILITY (EN ISO 12543-4)	✓
CE CERTIFICATE OF CONFORMITY	1812-CPR-1964
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EN 15804)	✓
PUNCH TEST (ISO 614)	✓